

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без реагентов, пыли, масла и всех посторонних частиц.

Необходимо обработать фунгицидом возможные споры или плесень.

При необходимости, возможные трещины следует отремонтировать материалом из серии ЕМАСО®.

Если основание содержит раковины и мелкие неровности, необходимо повторно провести выравнивание поверхности.

Рыхлую, поврежденную или пористую поверхность необходимо очистить щеткой и покрыть праймером Masterseal®F1100.

В случаях, когда существуют какие-либо сомнения по качеству поверхности, обращайтесь к специалистам нашей компании.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Перед использованием необходимо перемешать Masterseal®F1131 до получения однородной смеси.

НАНЕСЕНИЕ

Нельзя наносить Masterseal® F1131, когда температура окружающей среды или температура основания ниже + 9°C или если температура может снизиться ниже + 5°C за 24 часа.

Для исключения конденсации температура поверхности при нанесении материала должна быть на + 3°C выше температуры точки росы.

Поверхность необходимо высушивать на воздухе. Если температура выше +35°C, необходимо поверхность перед нанесением материала увлажнять.

Masterseal®F1131 необходимо наносить кистью, валиком, безвоздушным или обычным распылителем.

ОТВЕРЖДЕНИЕ

Перед нанесением второго слоя первый слой необходимо полностью высушить на воздухе.

Время отверждения зависит от климатических условий. Ультрафиолетовый солнечный свет ускоряет отверждение материала.