

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Следующие рекомендации и предложения основаны на практическом опыте использования материала.

Подготовка основания

Основание должно быть твёрдым, чистым и прочным (прочность не менее 15 МПа). Перед нанесением материала основание тщательно насытить водой с целью исключения всасывания воды из ремонтного раствора PCI - POLYFIX® plus

Применение

Засыпать PCI - POLYFIX® plus в чистую ёмкость для приготовления смеси и добавить воду (согласно таблице “ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ”).

Перемешивание вести 30 – 60 сек. при помощи шпателя или дрели со шнековой насадкой до получения однородной массы.

После перемешивания использовать PCI- POLYFIX® plus в течение 3-х минут.

При толщине наносимого слоя более 50 мм, добавить гравий или щебень фракции 5-20 мм в пропорции 3:1. Эта смесь перемешивается с водой до достижения жёстко-пластичной консистенции.

Внимание

Не использовать PCI - POLYFIX® plus при температуре основания ниже +5° С и выше +25° С .

Не смешивать PCI - POLYFIX® plus с другими растворами. Использовать PCI POLYFIX® plus в течение 3 мин. после начала перемешивания (при температуре +23° С). При более низких температурах время обрабатываемости раствора увеличивается, при более высоких температурах - уменьшается. Схватившийся раствор нельзя растворять водой с целью дальнейшего использования. Непосредственно после проведения работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

Продукт содержит цемент. При затворении водой возникает щелочная реакция, которая может вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек глаз. В случае попадания материала в глаза, немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к врачу. При работе с материалом используйте резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.